

MATERIAL- DATENBLATT

RHEINZINK-GRANUM
skygrey



- **HELL-PHOSPHATIERTE OBERFLÄCHE**
- **EDLE, MATTE OPTIK BEI ZINKTYPISCHER STRUKTUR**
- **LANGLEBIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **EXZELLENTER VERARBEITBARKEIT**

BASIS-INFORMATION

Die Produktlinie RHEINZINK-GRANUM steht für eine edle, matte Optik. Charakteristisch für GRANUM ist ihre langlebige Phosphat-Beschichtung, die die zinktypische Struktur der natürlichen Patina erahnen lässt. GRANUM-skygrey ist die hell-phosphatierte Oberflächenvariante, die sich in ihrer Reduziertheit ästhetisch und authentisch präsentiert. Das umweltfreundlich hergestellte Material bietet witterungsbeständigen Schutz für eine gleichbleibende Optik.

Spezifisches Gewicht 7,2 g/cm³
Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
Titanzink nach DIN EN 988

LIEFERFORM

Standardbreiten	500 – 600 – 650 – 670 – 1000 mm
Standarddicken	0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 mm
Schutzfolierung	Standard
Coilinnendurchmesser	508 mm bei > 500 kg 400 mm bei < 500 kg

WICHTIGE VERLEGEHINWEISE

Biegeradius	Mindestens 1,75 mm, ab 1,00 mm gilt 1,75 x t
Weichlöten Empfehlung	Lötwasser „ZD-pro“ (Firma Felder), Beschichtung abrasiv entfernen Überlappungsbereich 10 bis 15 mm
Verarbeitungstemperatur	Erwärmen bei schlagartigen Umformungen unter 10°C
Schutzfolierung	Entfernen der Folie unmittelbar nach der Montage

Hinweis:

Bei Verunreinigungen durch Fremdeinwirkung oder durch Umwelteinflüsse bitte die RHEINZINK Reinigungsempfehlungen anfordern. RHEINZINK kann mit diesen Empfehlungen nicht dafür garantieren, eine neuwertige Optik zu schaffen.

MATERIAL-DATENBLATT

RHEINZINK-GRANUM
skygrey



LEGIERUNG

Zink	99,995% (Z1 gemäß DIN EN 1179)
Kupfer	0,10 – 0,20%
Titan	0,07 – 0,12%
Aluminium	≤ 0,015%

ZERTIFIZIERUNG

Qualitätsmanagement	Zertifiziert nach EN 988
---------------------	--------------------------

MECHANISCH-TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

0,2%-Dehngrenze (Rp0,2)	≥ 110 N/ mm ²
Zugfestigkeit (Rm)	≥ 150 N/ mm ²
Bruchdehnung (A50)	≥ 40%
Vickershärte (HV3)	≥ 45
Faltversuch	keine Risse auf der Biegekante
Aufbiegen nach Kaltversuch	kein Aufbiegebruch
Erichsentiefung	≥ 8,0 mm
Bleibende Dehnung im Zeitstandsversuch (Rp0,1)	≤ 0,1%

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Schmelzpunkt/ -bereich	420 °C
Siedepunkt/ -bereich	906 °C
Rekristallisationsgrenze	> 300 °C
Dichte bei 20 °C	7,2 g/ cm ³
Ausdehnungskoeffizient	
In Walz-Längsrichtung	22·10 ⁻⁶ K ⁻¹
In Walz-Querrichtung	17·10 ⁻⁶ K ⁻¹
Wärmeleitfähigkeit	110 W/ m · K
Elektrische Leitfähigkeit	17 m/Ω · mm ²
RAL-Farbtone*	RAL 7037

GRANUM skygrey

RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln · Germany
Tel.: +49 2363 605-490
Fax: +49 2363 605-291
E-Mail: info@rhein-zink.de
www.rhein-zink.de

* Farbtonwerte sind Näherungsangaben im Auslieferungszustand, Abweichungen im Oberflächenbehandlungsprozess sind möglich.